



Bostik

P360

SEAL'N'FLEX MULTI PURPOSE

UNIVERZÁLNÍ POLYURTANOVÝ TMEL S VYSOKÝM MODULEM PRUŽNOSTI PRO KONSTRUKČNÍ A DILATAČNÍ SPÁRY

TECHNICKÝ LIST

VÝHODY

- Dokonalá přilnavost bez primeru na většině, i vlhkých, povrchů
- Skvělé mechanické vlastnosti.
- Trvale elastický

POPIS VÝROBKU

Bostik P360 SEAL'N'FLEX MULTI PURPOSE je profesionální polyuretanový tmel s vysokým modulem pružnosti pro konstrukční a dilatační spáry.

POUŽITÍ

Bostik P360 SEAL'N'FLEX MULTI PURPOSE je vyvinutý speciálně jako univerzální tmel pro těsnění konstrukčních a dilatačních spár.

POKyny PRO POUŽITÍ

Spára o správných rozměrech je schopná absorbovat pohyby mezi stavebními materiály. Hloubka spáry musí být vždy ve správném poměru k její šířce. Jako obecné pravidlo platí, že poměr hloubky spáry k její šířce při šířce spáry do 10 mm je 1:1, s minimální šířkou a hloubkou 5 mm. U spár širších než 10 mm odpovídá hloubka šířce dělené 3 plus 6 mm.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Modul pružnosti 100 %	ISO 8339	0,35 N/mm ²
Teplota nanášení		+5 °C až 40 °C
Základ		Polyuretan
Doba vytvrzení	@ +23 °C / relativní vlhkost 50 %	3 mm / 24 hodin
Hustota	ISO 1183-1	1,23 g/ml
Prodloužení při přetržení	ISO 8339	> 600%
Průtok	ISO 7390	< 3 mm
Při přepravě mrazuvzdorný		Až do -15 °C
Pevnost ve smyku	ISO 4587	± 1,10 N/mm ²
Pohyb spár		25 %
Tvrdost A podle Shorea	DIN 53505	35
Smršťování	ISO 10563	< 10%
Tvorba slupky	DBTM 10,00	120 min. při +23 °C / relativní vlhkost 50 %
Teplotní odolnost		-40 °C až +80 °C
Pevnost v tahu	ISO 8339	0,80 N/mm ²

Tyto hodnoty jsou typické vlastnosti a mohou se lišit o +/-3 %.

OMEZENÍ

- Nehodí se pro PE, PP, PC, PMMA, PTFE, měkké plasty, neopren a živичné substráty
- Nehodí se v kombinaci s chloridy (bazény).
- Při vystavení UV záření může tmel mírně zežloutnout

PŘÍPRAVA A KONCOVÁ ÚPRAVA POVRCHU

Teplota nanášení +5 °C až +40 °C (platí pro okolní prostředí a substráty). Všechny substráty musí být pevné, čisté, suché a zbavené mastnoty a prachu. Substráty čistěte prostředkem **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. **Bostik P360 SEAL'N' MULTI PURPOSE** dokonale přilne bez použití primeru k většině neporézních substrátů. Porézní substráty je nutno předběžně ošetřit primerem **Bostik T300 UNIVERSAL PRIMER**. Před použitím vždy vyzkoušejte přilnavost. K vyhlazení spáry používejte **Bostik T500 FINISHING SOAP**.

MOŽNOST NATÍRÁNÍ

Bostik P360 SEAL'N'FLEX MULTI PURPOSE lze přetírat nátěry na bázi vody a většinou 2složkových nátěrů. Syntetické nátěry mohou pomaleji schnout. Před nanesením doporučujeme vyzkoušet kompatibilitu s nátěrem. Pokud budete **Bostik P360 SEAL'N'FLEX MULTI PURPOSE** přetírat (není nutné), doporučujeme před použitím lehce osmírkovat tmel a povrchy spáry s použitím Scotch-Brite. Pro nejlepší výsledky doporučujeme natírat několik dnů po nanesení.

ČIŠTĚNÍ

Neztvrdlý materiál a nástroje vyčistíte přípravkem **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. Ztvrdlý materiál lze odstranit pouze mechanicky. Ruce očistíte ubrousky **Bostik T150 CLEANING WIPES**.

BARVA/BARVY

- bílá
- betonová šedá
- tmavě šedá
- černá

BALENÍ

- Kartuše 300 ml, 12 v krabici
- Tuby 600 ml, 12 v krabici

Specifikace výrobku najdete na online stránce údajů výrobku

SKLADOVATELNOST

V neotevřeném originálním obalu a při skladování na suchém místě s teplotou mezi +5 °C a +25 °C je skladovatelnost až 12 měsíců od data výroby.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Před použitím je nutné si přečíst a pochopit bezpečnostní list výrobku. Ty se dodávají na vyžádání a jsou k dispozici na webových stránkách.

CERTIFIKACE

- F-EXT-INT-CC 25HM
- SNJF F25E
- ASTM C-920
- Francouzská regulace VOC A+

Všechny informace v tomto dokumentu a ve všech ostatních našich publikacích (včetně elektronických) jsou založené na našich současných znalostech a zkušenostech a jsou výhradním (duševním) vlastnictvím společnosti Bostik. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována, zpřístupněna třetí straně, reprodukována, sdělena veřejnosti nebo použita jakýmkoli jiným způsobem bez písemného souhlasu společnosti Bostik. Technické informace v tomto dokumentu slouží jako vodítko a nejsou vyčerpávající. Společnost Bostik nenese odpovědnost za žádné poškození, přímé nebo nepřímé, v důsledku (redakčních) chyb, neúplnosti a/nebo nesprávnosti tohoto dokumentu. To zahrnuje mimo jiné neúplnost a/nebo nesprávnost z důvodu technologických změn nebo jakýchkoli výzkumů provedených mezi datem vydání tohoto dokumentu a datem, kdy byl pořízen výrobek. Společnost Bostik si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit znění tohoto dokumentu. Společnost Bostik nemůže nést odpovědnost za žádné poškození, přímé nebo nepřímé, v důsledku použití výrobku/výrobků popsaného/popsaných v tomto dokumentu. Uživatel si musí před použitím výrobku přečíst a pochopit informace v tomto dokumentu a dalších dokumentech souvisejících s výrobkem. Uživatel je odpovědný za provedení všech zkoušek nezbytných k ověření toho, že je výrobek vhodný k zamýšlenému použití. Nemáme žádný vliv na způsob, jakým bude výrobek používán, ani na okolnosti spojené s událostmi, k nimž dojde během skladování nebo přepravy, a proto nepřijímáme žádnou odpovědnost za související poškození. Všechny dodávky se realizují výhradně v souladu s našimi všeobecnými podmínkami, které jsme si zaregistrovali u Holandské obchodní komory.

Bostik Benelux BV

Denariusstraat 11 • NL-4903 RC Oosterhout
Tel.: +31 (0)162 491 000
www.bostik.com

BOSTIK SMART SUPPORT

Smart help digitální
Bostik.com/

Smart help
+31 (0)162 491 000

