



Bostik

P525

FOAM'N'FILL WINTER PRO B3

PROFESIONÁLNÍ POLYURETANOVÁ PĚNA JAKOSTI B3, VHODNÁ PRO POUŽITÍ V ZIMĚ

TECHNICKÝ LIST

VÝHODY

- Pěna nanášená pistolí vhodná pro použití v zimě
- Vydátnost 750 ml = 35–40 litrů
- Významný příspěvek k omezení hluku
- Výborná tepelná izolace
- Certifikace EC1 Plus a A+

POPIS VÝROBKU

Bostik P525 FOAM'N' FILL WINTER PRO B3 je jednosložková izolační a stavební polyuretanová pěna jakosti B3 vhodná pro profesionální použití a použití v zimě. **Bostik P525 FOAM'N' FILL WINTER PRO B3** splňuje specifikace BREEAM uvedené v kapitole „Zdraví a bezpečnost“, oddíl 02 Kvalita vzduchu uvnitř budovy, pro úroveň emisí (produktů) těkavých organických látek (VOC).

POUŽITÍ

Pěna Bostik P525 FOAM'N' FILL WINTER PRO B3 je speciálně vyvinutá pro použití v chladnějších podmínkách (–15 °C) vyplňování spár kolem okenních a dveřních rámců, ale také pro stavební spáry, dělicí příčky a stropní nebo podlahové spáry a pro průchody trubek a potrubí skrze stěny nebo podlahy. **Bostik P525 FOAM'N'FILL WINTER PRO B3** obecně skvěle přilne k betonu, kameni, omítce, dřevu, kovu a mnoha plastům, jako jsou EPS a XPS, tuhá PU pěna a neměkčený PVC.

POKyny PRO POUŽITÍ

Teplota obalu: +5 °C až +30 °C (doporučeno je však +15 °C až +25 °C) Teplota nanášení (platí pro okolní prostředí a substráty): +5 °C až +35 °C (doporučeno +15 °C až +25 °C). Přidrže obal s ventilem otočeným nahoru a připevňte aplikační pistolí pomocí závitu NBS k obalu. Doporučujeme NBS Gold (viz pokyny v krabici s pistolí). Před použitím nejméně 20krát důkladně protřepejte obal. Otočte nádobu vzhůru nohama a naneste pěnu. Pro regulaci průtoku pěny uvolněte ventil na zadní straně rukojeti. Naplňte z poloviny dutinu a v případě nízké vlhkosti lehce postříkejte pěnu vodou. Pěna expanduje a vyplní zbytek. Pro fixaci okenních a dveřních rámců doporučuje společnost Bostik používat **P745 FOAM'N'FIX B2**, **P550 FOAM'N'FIX TURBO B2** nebo **P345 FOAM'N'FIX 2C B2**.

Chraňte si oči, noste rukavice a používejte ochranné prostředky. Podlahové krytiny a nábytek musí být zakryté papírem nebo plastovou fólií. Spáry širší a hlubší než 4 cm se musí vyplňovat ve více vrstvách. Počkejte 15–30 minut mezi aplikacemi. Před každou aplikací lehce postříkejte vodou. Používejte jen v dobře větraných prostorech. Obal skladujte ve svislé poloze při teplotě

mezi +5 °C a +25 °C. Obal pod tlakem! Chraňte před slunečním světlem a nevystavujte teplotám překračujícím +50 °C. Nepropichujte a nespalujte, a to ani po použití. Obsahuje hořlavé hnací látky. Nestříkejte na otevřený plamen ani na žádný žhavý materiál. Chraňte před zdroji vznícení. Nekuřte.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Teplota nanášení		-15 °C až +35 °C
Báze		Polyuretan
Uzavřené buňky		±70 %
Doba vytvrzení		80–100 minut
Možná řezat za	EN 17333-3	20–40 minut
Hustota		15–20 kg/m³
Požární odolnost	DIN 4102-1	B3
Tvorba slupky	EN 17333-3	8–12 minut
Teplotní odolnost		-40 °C až +90 °C
Tepelná vodivost		30–35 mW/m.K
Vydátnost	EN 17333-1	750 ml = 35–40 litrů

Tyto hodnoty jsou typické vlastnosti a mohou se lišit o +/-3 %.

OMEZENÍ

- Nehodí se pro PE, PP, PC, PMMA, PTFE, měkké plasty, neopren a živичné substráty
- Nehodí se pro trvalé působení vody.
- Nehodí se pro použití k vyplňování dutin s nedostatečnou vlhkostí.

PŘÍPRAVA A KONCOVÁ ÚPRAVA POVRCHU

Substráty musí být čisté a zbavené prachu, oleje a mastnoty. Je důležité před použitím lehce navlhčit substráty, protože se tím zlepší přilnavost a koncová struktura buněk pěny.

MOŽNOST NATÍRÁNÍ

Bostik P525 FOAM'N' FILL WINTER PRO B3 lze po úplném ztvrdnutí natřít nebo zakrýt tmelem či omítkou.

ČIŠTĚNÍ

Čerstvou pěnu je možné okamžitě odstranit s použitím prostředku **Bostik P100 FOAM'N'CLEAN POWER**. Po ztvrdnutí lze odstranit přebytečnou pěnu nožem nebo špachtlí a dokončit povrch pěny.

BARVA/BARVY

- žlutá

BALENÍ

- Dózy 750 ml, 12 v krabici

Specifikace výrobku najdete na online stránce údajů výrobku

SKLADOVATELNOST

V neotevřeném originálním obalu a při skladování na suchém místě s teplotou mezi +5 °C a +25 °C je skladovatelnost až 18 měsíců od data výroby.

CERTIFIKACE

- EC1 Plus
- Francouzská regulace VOC A+

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Před použitím je nutné si přečíst a pochopit bezpečnostní list výrobku. Ty se dodávají na vyžádání a jsou k dispozici na webových stránkách.

BREEAM

BREEAM je přední světová metoda hodnocení odolnosti pro velké plánovací projekty, infrastrukturu a budovy. Zjišťuje a reflektuje hodnotu vysoce kvalitních výrobků během životního cyklu v prostředí stavby, od nové výstavby až po provoz a renovace.

Společnost Bostik je schopná podporovat mezinárodní schéma BREEAM při vydávání certifikátů nezávislých třetích stran; to platí také pro tento výrobek **Bostik P525 FOAM'N' FILL WINTER PRO B3**. Díky klasifikaci EC1 Plus může společnost Bostik poskytovat požadované „důkazy“ podle oddílu 02 Kvalita vzduchu uvnitř budovy pro úroveň emisí těkavých organických látek (VOC).

Všechny informace v tomto dokumentu a ve všech ostatních našich publikacích (včetně elektronických) jsou založené na našich současných znalostech a zkušenostech a jsou výhradním (duševním) vlastnictvím společnosti Bostik. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována, zpřístupněna třetí straně, reprodukována, sdělena veřejnosti nebo použita jakýmkoli jiným způsobem bez písemného souhlasu společnosti Bostik. Technické informace v tomto dokumentu slouží jako vodítko a nejsou vyčerpávající. Společnost Bostik nenese odpovědnost za žádné poškození, přímé nebo nepřímé, v důsledku (redakčních) chyb, neúplnosti a/nebo nesprávnosti tohoto dokumentu. To zahrnuje mimo jiné neúplnost a/nebo nesprávnost z důvodu technologických změn nebo jakýchkoli výzkumů provedených mezi datem vydání tohoto dokumentu a datem, kdy byl pořízen výrobek. Společnost Bostik si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit znění tohoto dokumentu. Společnost Bostik nemůže nést odpovědnost za žádné poškození, přímé nebo nepřímé, v důsledku použití výrobku/výrobků popsaného/popsaných v tomto dokumentu. Uživatel si musí před použitím výrobku přečíst a pochopit informace v tomto dokumentu a dalších dokumentech souvisejících s výrobkem. Uživatel je odpovědný za provedení všech zkoušek nezbytných k ověření toho, že je výrobek vhodný k zamýšlenému použití. Nemáme žádný vliv na způsob, jakým bude výrobek používán, ani na okolnosti spojené s událostmi, k nimž dojde během skladování nebo přepravy, a proto nepřijímáme žádnou odpovědnost za související poškození. Všechny dodávky se realizují výhradně v souladu s našimi všeobecnými podmínkami, které jsme si zaregistrovali u Holandské obchodní komory.

BOSTIK SMART SUPPORT

Smart help digitální
Bostik.com/

Smart help
+31 (0)162 491 000



Bostik Benelux BV

Denariusstraat 11 • NL-4903 RC Oosterhout
Tel.: +31 (0)162 491 000
www.bostik.com